














Technické informácie (03/22)

## MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH

- Jednoduché použitie
- Nevyžaduje sa riedenie
- Rýchle sušenie
- Dobrá mechanická a chemická odolnosť
- Vysoký lesk
- Súhlasný s VOC

<b>PODKLAD</b>	MOBIHEL BASE MIX
----------------	------------------

	<b>Zmiešavací pomer - podľa objemu:</b>	 MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7700	2 diela 1 diel
		 MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7730	2 diela 1 diel
		 MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7750	2 diela 1 diel
	<b>Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti:</b>	MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7700 / 7500 MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7730	100 g 52 g 100 g 53 g
	<b>Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:</b>	4 h	
	<b>Viskozita (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15-17 s	
	<b>Aplikácia striekacou pištoľou:</b>	1,2-1,3 mm 2-2,5 bar	
	<b>Počet vrstiev:</b>  <b>Hrúbka filmu:</b>	2 plné vrstvy  50-60 μm	
	<b>Odvetránie:</b>	5-10 min./20° medzi vrstvami 10 min./20°C pred schnutím v peci	

	<b>Doba schnutia pri 20°C:</b> <b>Doba schnutia pri 60°C:</b>	16 h 30 min. (teplota objektu)
	<b>"Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):</b>	8-12 min. Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm
	<b>Skladovateľnosť:</b>	5 rokov

2004/42/II B(e) (840) 540

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **840 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **540 g/l**.

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté. Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Ihneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákolvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhodobých skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2022-46 (23.03.2022)