

Informacja techniczna (03/22)

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH

- Łatwy w użyciu
- Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkoschnący
- Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
- Wysoki połysk
- Zgodny z dyrektywą VOC

PODŁOŻE	MOBIHEL BASE MIX
----------------	------------------

	Objęściowy stosunek mieszania::	 MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7700 2 części 1 część	
		 MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7730 2 części 1 część	
		 MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7750 2 części 1 część	
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K HARDENER MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7730	100 g 52 g 100 g 53 g
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	4 h	
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15-17 s	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,2-1,3 mm 2-2,5 bar	
	Ilość warstw:	2 pełne warstwy	
	Grubość suchej warstwy:	50-60 μm	
	Odparowanie:	5-10 min/20°C między warstwami 10 min/20°C przed suszeniem w kabini	

	Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	16 h 30 min. (temperatura obiektu)
	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):	8-12 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	Okres trwałości:	5 lat

2004/42/II B(e) (840) 540

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **840 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **540 g/l**.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu. Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2022-41 (23.03.2022)