














Technické informace (03/22)

## MOBIHEL 2:1 ČIRÝ LAK V5 ANTI SCRATCH

- Snadné použití
- Není nutné ředění
- Rychlé sušení
- Dobrá mechanická a chemická odolnost
- Vysoký lesk
- VOC kompatibilní

<b>PODKLAD</b>	MOBIHEL BAZA MIX
----------------	------------------

	<b>Mísení-poměrové:</b>		MOBIHEL 2:1 ČIRÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7700	2 díly 1 díl
			MOBIHEL 2:1 ČIRÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7730	2 díly 1 díl
			MOBIHEL 2:1 ČIRÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7750	2 díly 1 díl
	<b>Mísení-váhové:</b>		MOBIHEL 2:1 ČIRÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7700 / 7750 MOBIHEL 2:1 ČIRÝ LAK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7730	100 g 52 g 100 g 53 g
	<b>Doba zpracovatelnosti při 20°C:</b>	4 h		
	<b>Viskozita (RFU):</b> DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15-17 s		
	<b>Aplikace stříkací pistolí:</b>	1,2-1,3 mm 2-2,5 bar		
	<b>Počet vrstev:</b>	2 plné vrstvy		
	<b>Tloušťka vrstvy:</b>	50-60 μm		
	<b>Odvětrání:</b>	5-10 min/20°C mezi vrstvami 10 min/20°C před sušením v kabině		

	<b>Sušení při 20°C:</b> <b>Sušení při 60°C:</b>	16 h 30 min. (teplota objektu)
	<b>Čas sušení:</b> <b>(krátkovlnná infračervená lampa)</b>	8-12 min. Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm
	<b>Skladovatelnost:</b>	5 let

2004/42/II B(e) (840) 540

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (e)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 840 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 540 g/l.

2K materiály reagují na vlhkost, proto musíme dbát, aby všechny nádoby a pomůcky byly absolutně suché. Nesmíme pracovat při relativní vlhkosti vyšší než 80%.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Okamžitě po použití uzavřete balení tužila, protože produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí a může způsobit vady výrobku.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2022-34 (23.03.2022)