MOBIHEL®
When Performance Matters

Informacja techniczna (01/22)

MOBIHEL SZPACHLÓWKA SOFT

- Nadaje się do wyrównywania głębokich, nierównych obszarów w blachach stalowych
- Szybkoschnący
- Łatwe szlifowanie
- Nie powoduje dziurek po szlifowaniu
- Gładka powierzchnia po szlifowaniu
- Brak efektu siadania szpachli
- Kolor: beżowy
- Zgodny z dyrektywą VOC

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	FE	
	P220 - P280	
	MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	

2% + 100	**Stosunek mieszania:**	MOBIHEL SZPACHLÓWKA SOFT BP UTWARDZACZ	100 g 2 g
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	3 - 6 min.	
	Dobrze wymieszać:		
	Nakładać szpachelką:		
	Czas suszenia w temp. 20°C:	20 - 30 min.	
IR	**Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):**	5 min. Odstęp od objektu: 70 - 80 cm	
	Szlifowanie na sucho:	Wstępna obróbka: P80 - P120 Obróbka wykańczająca: P150 - P180 - P220	

	**Dalsza obróbka:**	MOBIHEL Podkłady 2K
	**Okres trwałości:**	18 miesięcy

2004/42/II B(**b**) (**250**) **170**

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (**b**)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **250** g/l
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **170** g/l.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.
Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.
Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.
Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.
Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2022-12 (28.01.2022)