





















Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL SZPACHLÓWKA SOFT UNI

- Nadaje się do wszelkiego rodzaju podłoży metalowych (blacha stalowa, stal ocynkowana lub aluminium)
- Szybkoschnący
- Łatwy do szlifowania
- Nie powoduje dziurek po szlifowaniu
- Kolor: beżowy
- Zgodny z dyrektywą VOC

			
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	Stosunek mieszania:	MOBIHEL SZPACHLÓWKA SOFT UNI BP UTWARDZACZ	100 g 2 g
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	3 - 6 min	
	Dobrze wymieszać:		
	Nakładać szpachelką:		
	Czas suszenia w temp. 20°C:	20 - 30 min	
	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):	5 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm	

	Szlifowanie na sucho:	Wstępna obróbka: P80 - P120 Obróbka wykańczająca: P150 - P180 - P220
	Dalsza obróbka:	MOBIHEL Podkłady 2K
	Okres trwałości:	18 miesięcy

2004/42/II B(b) (250) 170

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **250 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **170 g/l**.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)