













Техническая информация (08/24)

MOBIHEL ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА

- Соответствует VOC требованиям
- Очень хорошая адгезия к различным типам подложек: PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Хорошо шлифуется
- Идеальный внешний вид поверхности после шлифования
- Высокая эластичность
- тиксотропная
- Цвет: черный
- Соответствует VOC требованиям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	 P150 - P320
	 MOBIHEL ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ

	Соотношение смешивания:	MOBIHEL ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА ВР ОТВЕРДИТЕЛЬ	100 г 2 г
	Жизнеспособность смеси при 20°C:	3 - 6 мин	
	Тщательное перемешивание:		
	Нанесение шпателем:		
	Время сушки при 20°C:	20 - 30 мин	
	Время сушки (ИК коротковолновая сушка):	5 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см	
	Сухое шлифование:	Грубое шлифование: P150 - P180 Тонкое шлифование: P240 - P360	

	Дальнейшая обработка:	MOBHEL ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТМАСС, а потом все вторичные грунты-наполнители программы MOBHEL
	Срок хранения:	18 месяцев

2004/42/II В(b) (250) 170.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOС) для данного вида материалов (категория II В (b)), подготовленных к нанесению, составляет **250 г/л**.
ЛОС/VOС нашего материала составляет **170 г/л**.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (01.08.2024)