













Техничка информација (08/24)

МОБИHEL КИТ ЗА ПЛАСТИКА

- Дobar прием на различни подлоги: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Лесно се бруси
- Одличен изглед после брусење
- Одлична еластичност
- Не проклизува
- Боја: црна
- Одговара на VOC директивите

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА	
	 P150 - P320
	 МОБИHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА

	Размер на мешање:	МОБИHEL КИТ ЗА ПЛАСТИКА ВР ВТВРДНУВАЧ	100 г 2 г
	Време на мешање 20°C:	3 - 6 мин	
	Добро промешајте:		
	Нанесување:		
	Сушење при 20°C:	20 - 30 мин	
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	5 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см	
	Брусење суво:	Грубо брусење: P150 - P180 Фино брусење: P240 - P360	

	Понатамошна припрема:	MOBIHEL PRAIMER ЗА ПЛАСТИКА и потоа MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК
	Рок на употреба:	18 месеци

2004/42/II B(b) (250) 170

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **250 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **170 g/l**.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)