

Technické informace (08/24)

MOBIHEL TMEL NA PLASTY

- Velmi dobrá přilnavost na různé typy podkladů: PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Velmi dobře se brousí
- Perfektní vzhled povrchu po broušení
- Velmi vysoká pružnost
- Nepropadá se
- Barva: černá
- VOC vyhovující

PŘÍPRAVA PODKLADU		
		P150 - P320
		MOBIHEL ČISTIČ PLASTŮ

	Mísící -poměrové:	MOBIHEL TMEL NA PLASTY BP TUŽIDLO	100 g 2 g
	Doba zpracovatelnosti při 20°C:	3 - 6 min	
	Dobře promíchejte:		
	Stěrkou naneste na podklad:		
	Sušení při 20°C:	20 - 30 min	
	Čas sušení: (krátkovlnná infračervená lampa)	5 min Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm	
	Suché broušení:	Hrubé broušení: P150 - P180 Jemné broušení: P240 - P360	

	Přelakování:	MOBIHEL ZÁKLAD NA PLASTY a pak veškeré 2K základní laky z programu MOBIHEL
	Skladovatelnost:	18 měsíců

2004/42/II B(b) (250) 170

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (b)) ve formě, která je připravena k aplikaci do 250 g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je 170 g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (01.08.2024)