













Tehnične informacije (08/24)

MOBIHEL KIT S STEKLENIMI VLAKNI

- Kit za izravnavo večjih neravnin in manjših luknjic prerjavenja (do 1 cm²) na jekleni in pocinkani pločevini ter aluminiju
- Hitro sušenje
- Mehko brušenje
- Pri brušenju ne polni papirja, lahko pa se zgodi, da se kakšno vlakno postavi pokonci, zato po brušenju priporočamo še tanek sloj enega od MOBIHEL kitov, da dobimo gladko površino
- Po brušenju ne povzroča luknjic
- Ne usiha
- Zelo elastičen
- Barva: zelena
- Ustreza VOC direktivi

| | FE | ZN | AL |
|-----------------------------|--|--|--|
| PRIPRAVA PODLAGE |  P220 - P280 |  MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO |  MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO |
| |  MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO |  P220 - P280 |  P220 - P280 |
| | |  MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO |  MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------|
|  | Razmerje mešanja: | MOBIHEL KIT S STEKLENIMI VLAKNI PB TRDILEC | 100 g 2 g |
|  | Pot life mešanice pri 20°C: | 3 - 6 min | |
|  | Dobro premešaj: | | |
|  | Nanašanje: | | |
|  | Čas sušenja pri 20°C: | 20 - 30 min | |

| | | |
|---|---|--|
|  | Čas sušenja z IR Infra rdeča-kratki valovi): | 5 min Razdalja do objekta: 70 - 80 cm |
|  | Suho brušenje: | Grobo brušenje: P80 - P120 |
|  | Nanašanje: | MOBIHEL SOFT kit ali MOBIHEL SOFT UNIVERSAL kit |
|  | Nadaljna obdelava: | Vsi 2K predlaki iz programa MOBIHEL |
|  | Rok uporabe: | 18 mesecev |

2004/42/IIIB (b) ((250)) 170

EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (b)), ki je pripravljena za aplikacijo je **250** g/l.VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je **170** g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Podatki lahko nihajo zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2024-1 (01.08.2024)