





















Informacja techniczna (08/24)

## MOBIHEL SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

- Szpachlówka do wyrównywania bardzo głębokich, nierównych obszarów i małych otworów rdzy (do 1 cm<sup>2</sup>) na wszelkiego rodzaju podłożach metalowych.
- Szybkoschnący
- Łatwe szlifowanie
- Po przeszlifowaniu należy nałożyć jedną ze szpachli MOBIHEL PE, aby wyrównać ewentualne pozostałe wystające włókna i uzyskać gładką powierzchnię.
- Nie powoduje dziurek po szlifowaniu
- Brak efektu siadania szpachli
- Wysoka elastyczność
- Kolor: zielony
- Zgodny z dyrektywą VOC

			
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	<b>Stosunek mieszania:</b>	MOBIHEL SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM BP UTWARDZACZ	100 g 2 g
	<b>Żywotność mieszanki w temp 20°C:</b>	3 - 6 min	
	<b>Dobrze wymieszać:</b>		
	<b>Nakładać szpachelką:</b>		

	<b>Czas suszenia w temp. 20°C:</b>	20 - 30 min
	<b>Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):</b>	5 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	<b>Szlifowanie na sucho:</b>	Wstępna obróbka: P80 - P120
	<b>Nakładać szpachelką:</b>	MOBIHEL SZPACHLÓWKA SOFT UNI MOBIHEL SZPACHLÓWKA SOFT
	<b>Dalsza obróbka:</b>	MOBIHEL Podkłady 2K
	<b>Okres trwałości:</b>	18 miesięcy

2004/42/II B(b) (250) 170

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **250 g/l**  
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **170 g/l**.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)