













Технічна інформація (08/24)

## МОВІНІЛ ШПАКЛІВКА ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ

- Шпакліка для вирівнювання дуже глибоких та нерівних ділянок та невеликих проколів Від іржі (до 1 см<sup>2</sup>) на будь-яких металевих поверхнях
- Швидко сохне
- Легко шліфується
- Після шліфування обов'язково нанесіть МОВІНІЛ УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛІВКА, щоб вирівняти можливі залишки виступаючих волокон й отримати гладку поверхню.
- Не викликає проколів після шліфування
- Тиксотропна
- Досить еластична
- Колір: зелений
- Відповідає VOC вимогам

			
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	 P220 - P280	 МОВІНІЛ АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ	 МОВІНІЛ АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ
	 МОВІНІЛ АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ	 P220 - P280	 P220 - P280
		 МОВІНІЛ АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ	 МОВІНІЛ АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ

 2% + 100	<b>Співвідношення змішування:</b>	МОВІНІЛ ШПАКЛІВКА ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ ВР ЗАТВЕРДЖУВАЧ	100 г 2 г
	<b>Життєздатність суміші при 20°C:</b>	3 - 6 хв.	
	<b>Ретельно перемішати:</b>		
	<b>Нанесення шпателем:</b>		
	<b>Час сушіння при 20°C:</b>	20 - 30 хв	

	<b>Час сушіння (ІК короткохвильова сушка):</b>	5 хв. Відстань до об'єкту: 70 - 80 см
	<b>Сухе шліфування:</b>	Грубе шліфування: P80 - P120
	<b>Нанесення шпателем:</b>	МОВІНІЕЛ УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛІВКА
	<b>Подальша обробка:</b>	Всі 2К вторинні ґрунти з програми МОВІНІЕЛ
	<b>Термін зберігання:</b>	18 місяців

2004/42/II В(б) (250) 170

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (б), підготовлених до нанесення, складає **250** г/л. VOC нашого матеріалу складає **170** г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-24 (01.08.2024)