













Техничка информација (08/24)

MOBIHEL SOFT KIT

- Мек кит за ирамнување на поголеми нерамнини на челични лимови
- Брзо сушење
- Лесно брусење
- при брусење не ја пополнува брусната хартија
- При брусење не прави дупчиња
- Не проклизува
- Боја: беж
- Одговара на VOC директивите

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА		
		P220 - P280
		МОБИHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ

	Размер на мешање:	МОБИHEL SOFT KIT ВР ВТВРДНУВАЧ	100 г 2 г
	Време на мешање 20°C:	3 - 6 мин	
	Добро промешајте:		
	Нанесување:		
	Сушење при 20°C:	20 - 30 мин	
	Време на сушење со IR (инфра цвени – кратки таласи):	5 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см	
	Брусење суво:	Грубо брусење: P80 - P120 Фино брусење: P150 - P180 - P220	

	Понатамошна припрема:	Со сите 2K предлакови од програмата MOBIHEL
	Рок на употреба:	18 месеци

2004/42/II B(b) (250) 170

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **250 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **170 g/l**.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)