

Technické informace (08/24)

MOBIHEL JEMNÝ TMEL

- Jemný tmel pro vyrovnání malých prohlubín, nerovných ploch nebo pórů ponechaných v tmelu a plniči
- Nezanedbává rýhy po broušení
- Nepropadá se
- Barva: bílá
- VOC vyhovující

	FE	ZN	AL	MOBIHEL 2K PLNIČ
PŘÍPRAVA PODKLADU	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 P360 - P600
	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 P220 - P280	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ
		 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	 MOBIHEL ANTISILIKONOVÝ ČISTIČ	

	Mísící -poměrově:	MOBIHEL JEMNÝ TMEL BP TUŽIDLO	100 g 2 g
	Doba zpracovatelnosti při 20°C:	3 - 6 min	
	Dobře promíchejte:		
	Stěrkou naneste na podklad:		
	Sušení při 20°C:	20 - 30 min	
	Čas sušení: (krátkovlnná infračervená lampa)	5 min Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm	
	Suché broušení:	P360 – P400	

	Přelakování:	Veškeré 2K základní laky z programu MOBIHEL
	Skladovatelnost:	18 měsíců 4 měsíců

2004/42/II B(b) (250) 170

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (b)) ve formě, která je připravena k aplikaci do **250 g/l** VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je **170 g/l**.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (01.08.2024)