

Технічна інформація (08/24)

MOBIHEL ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКУ

- 1K праймер для використання в 3-х ступеневій системі фарбування пластмас
- Адгезія до всіх OEM зовнішніх пластикових деталях
- Не підходить для фарбування поліетилену!
- Готовий до застосування
- Дуже швидка сушка
- Можна покрити будь-яким наповнювачем MOBIHEL 2K або емалю MOBIHEL
- Колір : прозорий
- Відповідає VOC вимогам

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ		
		P500 - P800
		MOBIHEL ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПЛАСТМАСИ

	Робоча щільність: DIN 53211 Ф4 мм/20°C	Готовий до використання
	Розпилення:	1.2 - 1.3 мм 1 - 1.5 бар
	Кількість шарів:	1 шар
	Товщина покриття:	3 - 5 мкм
	Час сушіння при 20°C:	10 хв
	Подальша обробка:	Всі 2K вторинні ґрунти з програми MOBIHEL Всі 2K фінішні лаки та емалі з програми MOBIHEL
	Термін зберігання:	18 місяців

2004/42/II B(e) (840) 800

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до

нанесення, складає **840** г/л. VOC нашого матеріалу складає **800** г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-24 (01.08.2024)

