










Technické informace (08/24)

MOBIHEL ZÁKLAD NA PLASTY

- 1K základní nátěr pro použití ve 3-stupňovém systému lakování plastů
- Přilnavost ke všem vnějším plastovým dílům OEM
- Nevhodné pro lakování polyethylenu!
- Připraveno k nástřiku
- Velmi rychlé schnutí
- Lze přelakovat jakýmkoli MOBIHEL 2K PLNIČEM nebo MOBIHEL VRCHNÍ BARVOU
- Barva: Transparentní s přidavkem ALU pigmentu pro kontrolu aplikace
- VOC vyhovující

PŘÍPRAVA PODKLADU		
		P500 - P800
		MOBIHEL ČISTIČ PLASTŮ

	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	
	Aplikace stříkací pistolí:	1.2 - 1.3 mm 1 - 1.5 bar
	Počet vrstev: Tloušťka vrstvy:	1 vrstva 3 - 5 μm
	Sušení při 20°C:	10 min
	Přelakování:	Veškeré 2K základní laky z programu MOBIHEL Veškeré vrchní emaily z programu MOBIHEL
	Skladovatelnost:	18 měsíců

2004/42/II B(e) (840) 800

EU limitní hodnota VOC pro tento druh výrobku (kategorie II B (e)) ve formě, která je připravena k aplikaci do **840** g/l VOC tohoto výrobku, připraveného k použití je **800** g/l.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (01.08.2024)