

Tehnične informacije (08/24)

MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W

- Odličen predlak za zaščito novih s katarforezo zaščitene rezervnih delov
- Predlak se lahko nanaša po sistemu mokro na mokro – potrebno redčenje
- Lahko se nanaša tudi kot brusni predlak – ni potrebno redčenje
- Zelo enostaven za uporabo
- V primeru 30% dodatka HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE predlaku dosežemo dober oprijem na vse plastike, ki jo je mogoče lakirati in se uporablja v proizvodnji avtomobilov
- Barva: siva
- Ustreza VOC direktivi

PRIPRAVA PODLAGE	FE	CTL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO	 P600 - P800
		 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO

		MOKRO NA MOKRO	BRUSNI PREDLAK
	Mešalno razmerje-volumsko:	3 deli MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 1 del MOBIHEL 2K TRDILEC 700	3 deli MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 1 del MOBIHEL 2K TRDILEC 700
	Mešalno razmerje-utežno:	100 g MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 23 g MOBIHEL 2K TRDILEC 700	100 g MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 23 g MOBIHEL 2K TRDILEC 700
	Pot life mešanice pri 20°C:	min 1 h	min 1 h
	Delovna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s MOBIHEL 2K REDČILO 2100 (10%)	BREZ REDČENJA
	Aplikacija z brizgalno pištolo:	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 1 - 2 nanosa: 30 - 40 μm	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar

	Število nanosov:	1-2 nanosa	2-3 nanosa
	Debelina nanosov:	30 - 40 µm	60 - 100 µm
	Odzračevanje:	5 - 10 min/20°C med slojema 20 - 30 min pred aplikacijo Baze na topilni osnovi 30 min pred aplikacijo HYDRO Baze	5 - 10 min/20°C med slojema 10 - 15 min/20°C pred sušenjem v peči

OPOMBA:

OPOMBA: Predlak ima nekoliko višji sijaj od ostalih predlakov iz programa MOBIHEL, zato med sloji ni potrebno čakati, da matira.

	Čas sušenja pri 20°C:	V primeru, da je od nanosa predlaka preteklo več kot 5h, ga je potrebno pred nanosom pokrivnega premaza rahlo obrusiti z sivo fino brusno mrežico	3 - 4 h
	Čas sušenja pri 60°C:	/	30 min
	Čas sušenja z IR Infra rdeča-kratki valovi):	/	15 - 20 Razdalja do objekta: 70 - 80 cm
	Suho brušenje:	/	P360 - P600
	Mokro brušenje:	/	P600 - P1200
	Rok uporabe:	18 mesecev	

2004/42/II B (c) ((540)) 540

EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (c)), ki je pripravljena za aplikacijo je **540 g/l**. VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je **540 g/l**.

2K materiali reagirajo z vlago, zato moramo paziti, da so vse posode in pripomočki absolutno brez vode. Ne smemo delati pri relativni vlagi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Embalazo trdilcev po uporabi nemudoma trdno zaprite, saj izdelek reagira z zračno vlago in lahko v izdelku povzroči defekte.

Podatki lahko niso zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2024-1 (01.08.2024)