

Техническая информация (08/24)

MOBIHEL 3:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МОКРЫЙ-ПО-МОКРОМУ

- Отличный грунт-наполнитель удобен для применения на новых деталях в катафорезном грунте
- Возможны два метода нанесения:
 - Мокрым-по-мокрому" (требуется разбавление)
 - В качестве шлифуемого грунта-наполнителя (разбавитель не нужен)
- Очень прост в применении
- При добавлении в филлер 30% HELIOS REFINISH ДОБАВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА достигается хорошая адгезия ко всем окрашиваемым пластикам, используемым в автомобилестроении
- Цвет: серый
- Соответствует VOC требованиям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	FE	KTL
	 P220 - P280	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 P600 - P800
		 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

		МОКРЫМ ПО МОКРОМУ	ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ СО ШЛИФОВАНИЕМ
	Объемное соотношение смешивания:	3 части МОБИHEL 3:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МОКРЫЙ-ПО-МОКРОМУ 1 часть МОБИHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700	3 части МОБИHEL 3:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ "МОКРЫЙПО-МОКРОМУ" 1 часть МОБИHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700
	Весовое соотношение смешивания::	100 г МОБИHEL 3:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МОКРЫЙ-ПО-МОКРОМУ 23 г МОБИHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700	100 г МОБИHEL 3:1 HS ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ "МОКРЫЙПО-МОКРОМУ" 23 г МОБИHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700
	Жизнеспособность смеси при 20°C::	min 1 ч	min 1 ч
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 мм /20°C	15 - 17 сек. МОБИHEL 2К РАЗБАВИТЕЛЯ 2100 (10%)	БЕЗ РАЗБАВЛЕНИЯ!

	Распыление:	1.2 - 1.4 мм 2 - 2.5 бар	1.2 - 1.4 мм 2 - 2.5 бар
	Количество слоев: Толщина покрытия:	1-2 слоя 30 - 40 мкм	2-3 слоя 60 - 100 мкм
	Выдержка/выпаривание:	5 - 10 мин/20°C между слоями 20 - 30 мин до нанесения базы на сольвентной основе 30 мин перед нанесением базы на водной основе	5 - 10 мин/20°C между слоями 10 - 15 мин/20°C перед сушкой в ОСК

Примечание:

ПРИМЕЧАНИЕ: у данной вторичной грунтовки блеск выше, чем у остальных MOBIHEL вторичных грунтовок, поэтому для матирования не требуется выдержка между слоями!

	Время сушки при 20°C:	Если интервал перед нанесением финишного покрытия составляет более 5 час, то покрытие следует обработать серым матирующим полотном	3 - 4 ч
	Время сушки при 60°C:	/	30 мин
	Время сушки (ИК коротковолновая сушка):	/	15 - 20 Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Сухое шлифование:	/	P360 - P600
	Мокрое шлифование:	/	P600 - P1200
	Срок хранения:	18 месяцев	

2004/42/II B(c) (540) 540.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет **540 г/л**.
ЛОС/VOC нашего материала составляет **540 г/л**.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (01.08.2024)

