

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W

- Vynikajúci predlak/plnič na ochranu nových náhradných dielov chránených kataforézou
- Možné dva spôsoby aplikácie:
 - Mokro na mokro - (vyžaduje sa riedenie)
 - Normálny brúsny predlak/plnič - (riedidlo nie je potrebné)
- Veľmi jednoduché použitie
- Ak do predlaku/plniču pridáte 30 % HELIOS REFINISH PLASTIC ADITIVE, dosiahneme dobrú príľnavosť na všetky lakovateľné plasty používané pri výrobe automobilov
- Farba: šedá
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	FE	KTL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 P600 - P800
		 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

		MOKRO NA MOKRO	BRÚSNY PREDLAK/PLNIČ
	Zmiešavací pomer - podľa objemu:	3 diely MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 1 diel MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700	3 diely MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 1 diel MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
	Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti::	100 g MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 23 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700	100 g MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W 23 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:	min 1 h	min 1 h
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	15 - 17 s MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100 (10%)	BEZ RIEDENIA
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar

	Počet vrstiev:	1-2 vrstvy	2-3 vrstva
	Hrúbka filmu:	30 - 40 µm	60 - 100 µm
	Odvetránie:	5 - 10 min/20° medzi vrstvami 20 - 30 pred nanosením MOBIHEL solvent-based vrchného náteru 30 minút pred nanosením MOBIHEL HYDRO Base	5 - 10 min/20° medzi vrstvami 10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: Predlak má trochu vyšší lesk ako ostatné predlaky z programu MOBIHEL, preto medzi jednotlivými vrstvami netreba čakať, kým zmatnie!

	Doba schnutia pri 20°C:	V prípade, že od nanosenia predlaku uplynulo viac ako 5 hodín, treba ho pred nanosením krycieho náteru jemne obrúsiť jemnou sivou brúsnou sieťkou	3 - 4 h
	Doba schnutia pri 60°C:	/	30 min
	"Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	/	15 - 20 Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm
	Brúsenie nasucho:	/	P360 - P600
	Brúsenie namokrý:	/	P600 - P1200
	Skladovateľnosť:	18 mesiacov	

2004/42/II B(c) (540) 540

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je **540 g/l**. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je **540 g/l**.

Materiály 2K reagujú s vlhkosťou; dbajte na to, aby všetky nádoby a pomôcky boli absolútne čisté. Pri aplikácii by relatívna vlhkosť prostredia nemala prekročiť 80 %.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Ľhneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akkoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish. Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (01.08.2024)