

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W

- Одличен предлак за заштита на катафорезирачките заштитени делови
- Предлакот лесно се нанесува по системот мокро на мокро
- Може да се нанесува и како подлога за брусење - не е потребно разредување
- Едноставен за употреба
- Ако додадете 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE на филер, добиваме добра адхезија. Целата пластика може да се фарба, што се користи за репарација и за производството на автомобили
- Боја: сива
- Одговара на VOC директивите

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА	FE	KTL
	 P220 - P280	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ
	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 P600 - P800
		 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ

		ЛАКИРАЊЕ МОКРО/МОКРО	ЛАКИРАЊЕ СО БРУСЕЊЕ
	Размер на мешање волуменско:	3 дела MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W 1 дел MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700	3 дела MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W 1 дел MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
	Размер на мешање тежинско:	100 г MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W 23 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700	100 г MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W 23 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
	Време на мешање 20°C:	min 1 ч	min 1 ч
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	15 - 17 сек. MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100 (10%)	БЕЗ РАЗРЕДУВАЊЕ!
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.4 мм 2 - 2.5 бар	1.2 - 1.4 мм 2 - 2.5 бар

	Број на наноси:	1-2 слоеви	2-3 слоеви
	Дебелина на нанос:	30 - 40 мкм	60 - 100 мкм
	Испаривање:	5 - 10 min/20°C меѓу слоевите 20 - 30 пред да нанесете MOBIHEL покривен премаз врз основа на растворувачи 30 пред нанесување MOBIHEL HYDRO Baza	5 - 10 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

ЗАБЕЛЕШКА:

ЗАБЕЛЕШКА: Предлакот има малку повисок сјај од другите предлакови од програмата MOBIHEL, затоа меѓу слоевите не чекајте да стане матов.

	Сушење при 20°C:	Кога од нанесувањето на предлакот веќе изминале повеќе од 5 часа, тогаш пред да го нанесете покривниот премаз треба лесно да го избрусите предлакот со сива, фина мрежичка за брусење Softmat	3 - 4 ч
	Сушење при 60°C:	/	30 мин
	Време на сушење со IR (инфра цвени – кратки таласи):	/	15 - 20 Одалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Брусење суво:	/	P360 - P600
	Брусење влажен:	/	P600 - P1200
	Рок на употреба:	18 месеци	

2004/42/II B(c) (540) 540

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **540 g/l**.

VOC овој производ
припремен за употреба е - **540 g/l**.

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеаме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)

