

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL 3.1 HS FILLER W/W

- Odlično punilo za zaštitu novih rezervnih dijelova zaštićenih kataforezom
- Moguće su dvije metode primjene:
 - Mokro na mokro (potrebno razrjeđivanje)
 - normalno punilo za punjenje - (nije potrebno razrjeđivanje)
- Vrlo jednostavan za korištenje
- Dodate li 30% HELIOS REFINISH DODATAK ZA PLASTIKU fileru, dobivamo dobro prijanjanje na svim obojivim plastikama koje se koriste u proizvodnji automobila
- Boja: siva
- Sukladan VOC

PRIPREMA PODLOGE	FE	KTL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ	 P600 - P800
		 MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

		MOKRO NA MOKRO	FILLER ZA BRUŠENJE
	Omjer miješanja volumski::	3 dijela MOBIHEL 3.1 HS FILLER W/W 1 dio MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700	3 dijela MOBIHEL 3:1 HS FILLER W/W 1 dio MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
	Omjer miješanja težinski:	100 g MOBIHEL 3.1 HS FILLER W/W 23 g MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700	100 g MOBIHEL 3:1 HS FILLER W/W 23 g MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
	Pot life mješavine pri 20°C:	min 1 h	min 1 h
	Radna viskoznost: DIN 53211 Ø4 mm/20°C	15 - 17 s MOBIHEL 2K RAZRJEĐIVAČ 2100 (10%)	BEZ RAZRJEĐIVANJA
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar

	Broj nanosa:	1-2 nanosa	2-3 nanosa
	Debljina nanosa:	30 - 40 µm	60 - 100 µm
	Odzračivanje:	5 - 10 min/20°C između slojeva 20 - 30 min prije nanošenja osnovnog premaza na osnovi otapala 30 min prije nanošenja osnovnog premaza na osnovi vode	5 - 10 min/20°C između slojeva 10 - 15 min./20°C prije sušenja u peći

OBAVJEST:

NAPOMENA: Predlak ima nešto viši sjaj od ostalih predlakova iz programa MOBIHEL pa između slojeva ne treba čekati da matira!

	Vrijeme sušenja pri 20°C:	Površina neka bude lagano pjskarena sivom mrežicom za fino brušenje prije nanošenja gornjeg sloja, ako je prošlo više od 5 sati nakon nanošenja punila.	3 - 4 h
	Vrijeme sušenja pri 60°C:	/	30 min
	Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):	/	15 - 20 Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm
	Suho brušenje:	/	P360 - P600
	Mokro brušenje:	/	P600 - P1200
	Rok upotrebe:	18 mjeseca	

2004/42/II B(c) (540) 540

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je **540 g/l**.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **540 g/l**.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu.

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (01.08.2024)