




















Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 3:1 HS SZÓRÓGITT W/W

- Kiváló töltőanyag az új kataforézissel védett alkatrészek védelméhez
- Két alkalmazási módszer lehetséges:
 - Nedves nedvesen - (hígítás szükséges)
 - Normál csiszolás - (hígító nem szükséges)
- Nagyon könnyen használható
- A füllelhez 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE hozzáadásával jó tapadás érhető el minden fényezhető gépjármű műanyag felületen.
- Szín: szürke
- VOC kompatibilis

	FE	KTL
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 P600 - P800
		 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
		 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC

		NEDVES FELHORDÁS	LAKKOZÁS CSISZOLÁSSAL MÓDON
	Keverési arány térfogat szerint:	3 rész MOBIHEL 3:1 HS SZÓRÓGITT W/W 1 rész MOBIHEL 2K EDZŐ 700	3 rész MOBIHEL 3:1 HS SZÓRÓGITT W/W 1 rész MOBIHEL 2K EDZŐ 700
	Keverési arány súly szerint:	100 g MOBIHEL 3:1 HS SZÓRÓGITT W/W 23 g MOBIHEL 2K EDZŐ 700	100 g MOBIHEL 3:1 HS SZÓRÓGITT W/W 23 g MOBIHEL 2K EDZŐ 700
	Felhasználási idő 20°C-on:	min 1 h	min 1 h
	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	15 - 17 s MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100 (10%)	NINCS HÍGÍTÁS!
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar

	Rétegek száma:	1-2 réteg	2-3 réteg
	Rétegvastagság:	30 - 40 µm	60 - 100 µm
	Rétegek:	5 - 10 min/20°C a rétegek között 20 - 30 percel az oldószeres alapréteg felvitele előtt. 30 percel a vizes alapréteg felvitele előtt.	5 - 10 min/20°C a rétegek között 10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt
	Száradási idő 20°C-on:	Ha a szórógitt felhordásától több mint 5 óra telt el, a fedővebonat felhordása előtt enyhén lecsiszoljuk Softmat szürke színű, scotch brite-val	3 - 4 h
	Száradási idő 60°C-on:	/	30 min
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	/	15 - 20 Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	Száraz csiszolás:	/	P360 - P600
	Száraz csiszolás:	/	P600 - P1200
	Szavatossági idő:	18 hónap	

2004/42/II B(c) (540) 540

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék 540 g / l. Felhasználásra előkészített termék 540 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona. Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)