

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL 3:1 HS FILLER UD PE UD

- Un filler excelent recomandat pentru protecția pieselor noi aplicate cu grund cataforetic
- Doua metode de aplicare:
 - Ud pe Ud-(necesita diluare)
 - Filler normal slefuibil(nu necesita diluare)
- Foarte usor de folosit
- Dacă adăugați 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE in grund , veți obține o buna adeziune cu toate piesele din plastic folosite la producerea masiniilor
- Culoare: Gri
- Produs conform cu Legea COV

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	FE	KTL
	 P220 - P280	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC
	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 P600 - P800
		 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC

		UD PE UD	ȘLEFUIREA UMLUTURII
	Ratia de amestec in volum:	3 părți MOBIHEL 3:1 HS FILLER UD PE UD 1 parte MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700	3 părți MOBIHEL 3:1 HS FILLER UD PE UD 1 parte MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700
	Ratia de amestec in greutate:	100 g MOBIHEL 3:1 HS FILLER UD PE UD 23 g MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700	100 g MOBIHEL 3:1 HS FILLER UD PE UD 23 g MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700
	Durata de viata a amestecului la 20°C:	min 1 h	min 1 h
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Ø4 mm/20°C	15 - 17 s MOBIHEL 2K DILUANT 2100 (10%)	FĂRĂ DILUARE
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar	1.2 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar

	Numar de straturi:	1-2 straturi	2-3 straturi
	Grosimea de film:	30 - 40 µm	60 - 100 µm
	Timp de asteptare:	5 - 10 min/20°C între straturi 20 - 30 min înainte de aplicarea MOBIHEL solvent-based top coating 30 înainte de aplicarea MOBIHEL HYDRO Base	5 - 10 min/20°C între straturi 10 - 15 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor

NOTĂ:

ATENȚIE: Substanța de etanșare are un luciu puțin mai mare decât celelalte substanțe de etanșare din programul MOBIHEL, drept pentru care nu trebuie să așteptați între straturi pentru a deveni mat.

	Timp de uscare la 20°C:	În cazul în care au trecut mai mult de 5 ore de la aplicarea substanței de etanșare, înainte de aplicarea lacului de acoperire este necesară o șlefuire ușoară cu o plasă fină de șlefuit Softmat, de culoare gri.	3 - 4 h
	Timp de uscare la 60°C:	/	30 min
	Timp de uscare (infrarosu cu unde scurte)::	/	15 - 20 Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	Șlefuire uscată:	/	P360 - P600
	Șlefuire umed:	/	P600 - P1200
	Termen de valabilitate:	18 luni	

2004/42/II B(c) (540) 540

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(c)) în starea în care este gata de aplicare este de **540 g/l** COV pt. acest produs gata de aplicare este **540 g/l**.

Materialele 2k reacționează la umiditate, trebuie avut grijă ca toate recipientele și sculele să fie perfect uscate. În timpul aplicării umiditatea din mediul ambiant să nu depășească 80%.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului.(intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (01.08.2024)

