

Tehnične informacije (08/24)

MOBIHEL 3:1 PREDLAK UNIVERZAL

- Kot Primer in Predlak v enem zagotavlja dobro korozijsko zaščito.
- Lahko ga nanašamo na golo površino, kot so jeklo, cink ter aluminij, kot tudi na vsa originalna tovarniška lakiranja
- Odličen oprijem
- Dobre brusne lasnosti – mokro in suho
- Barva: siva
- Ustreza VOC direktivi

PRIPRAVA PODLAGE			
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO
	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO	 MOBIHEL ANTISILIKONSKO ČISTILO

	Mešalno razmerje-volumsko:	MOBIHEL 3:1 PREDLAK UNIVERZAL MOBIHEL 2K TRDILEC 700	3 deli 1 del
	Mešalno razmerje-utežno:	MOBIHEL 3:1 PREDLAK UNIVERZAL MOBIHEL 2K TRDILEC 700	100 g 26 g
	Pot life mešanice pri 20°C:	2 h	
	Delovna viskoznost: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	28 - 32 s	
	Aplikacija z brizgalno pištolo:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar	
	Število nanosov:	1 nanos	3 nanosi
	Debelina nanosov:	40 µm	120 µm

	Odzračevanje:	10 - 15 min/20°C med slojema 15 - 20 min/20°C pred sušenjem v peči
	Čas sušenja pri 20°C: Čas sušenja pri 60°C:	1,5 h debelina: 40 µm 20 min debelina: 40 µm 4 - 5 h debelina: 120 µm 30 min debelina: 120 µm
	Čas sušenja z IR Infra rdeča- kratki valovi):	15 - 20 min Razdalja do objekta: 70 - 80 cm
	Suho brušenje:	P360 - P600
	Mokro brušenje:	P600 - P1200
	Nadaljna obdelava:	Vsi pokrivni laki iz programa MOBIHEL
	Rok uporabe:	2 let

2004/42/IIB (c) ((540)) 530

EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (c)), ki je pripravljena za aplikacijo je **540 g/l**. VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je **530 g/l**.

2K materiali reagirajo z vlago, zato moramo paziti, da so vse posode in pripomočki absolutno brez vode. Ne smemo delati pri relativni vlagi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Embalažo trdilcev po uporabi nemudoma trdno zaprite, saj izdelek reagira z zračno vlago in lahko v izdelku povzroči defekte.

Podatki lahko niso zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2024-1 (01.08.2024)