

Техническая информация (08/24)

MOBIHEL 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ

- В качестве грунта и грунта-наполнителя, обеспечивая хорошую защиту от коррозии.
- Может наноситься непосредственно на металл, оцинкованную сталь или алюминий
- Отличная адгезия
- Хорошие шлифовальные свойства - "по-сухому" и "по-мокрому"
- Цвет: серый
- Соответствует VOC требованиям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ			
	 P220 - P280	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 P220 - P280	 P220 - P280
		 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО	 МОБИHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

	Объемное соотношение смешивания:	МОБИHEL 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МОБИHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700	3 части 1 часть
	Весовое соотношение смешивания:	МОБИHEL 3:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МОБИHEL 2К ОТВЕРДИТЕЛЬ 700	100 г 26 г
	Жизнеспособность смеси при 20°C:	2 ч	
	Рабочая вязкость: DIN 53211 Ф4 мм /20°C	28 - 32 сек.	
	Распыление:	1.6 - 1.8 мм 2 - 2.5 бар	
	Количество слоев:	1 слой	3 слоя
	Толщина покрытия:	40 мкм	120 мкм

	Выдержка/выпаривание:	10 - 15 мин/20°C между слоями 15 - 20 мин/20°C перед сушкой в ОСК
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	1,5 ч толщина: 40 мкм 20 мин толщина: 40 мкм 4 - 5 ч толщина: 120 мкм 30 мин толщина: 120 мкм
	Время сушки (ИК коротковолновая сушка):	15 - 20 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Сухое шлифование:	P360 - P600
	Мокрое шлифование:	P600 - P1200
	Дальнейшая обработка:	Любые финишные эмали и лаки программы MOBIHEL
	Срок хранения:	2 года

2004/42/II В(с) (540) 530.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II В (с)), подготовленных к нанесению, составляет **540 г/л**.
ЛОС/VOC нашего материала составляет **530 г/л**.

2К материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Крышку упаковки с отвердителем следует плотно закрывать после каждого использования, так как продукт вступает в реакцию с влажностью воздуха, что может вызвать дефект продукта.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (01.08.2024)