

Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL 3:1 PODKŁAD UNIWERSALNY

- Jako podkład i wypełniacz w jednym zapewniającym dobrą ochronę przed korozją.
- Może być stosowany bezpośrednio na metal, blacha stalowa, stal ocynkowana, aluminium, a także na wszystkie nowe elementy OEM
- Doskonała przyczepność
- Dobre właściwości szlifujące - na mokro lub na sucho
- Kolor: szary
- Zgodny z dyrektywą VOC

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	Objęściowy stosunek mieszania::	MOBIHEL 3:1 PODKŁAD UNIWERSALNY MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 700	3 części 1 część
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL 3:1 PODKŁAD UNIWERSALNY MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 700	100 g 26 g
	Żywotność mieszanki w temp 20°C:	2 h	
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	28 - 32 s	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar	

	Ilość warstw:	1 warstwa	3 warstwy
	Grubość suchej warstwy:	40 µm	120 µm
	Odparowanie:	10 - 15 min/20°C między warstwami 15 - 20 min/20°C przed suszeniem w kabini	
	Czas suszenia w temp. 20°C:	1,5 h grubość: 40 µm	4 - 5 h grubość: 120 µm
	Czas suszenia w temp. 60°C:	20 min grubość: 40 µm	30 min grubość: 120 µm
	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):	15 - 20 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm	
	Szlifowanie na sucho:	P360 - P600	
	Szlifowanie na mokro:	P600 - P1200	
	Dalsza obróbka:	Wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL	
	Okres trwałości:	2 lata	

2004/42/II B(c) (540) 530

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (c)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **540 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **530 g/l**.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu.

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)