

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL 3:1 ПРЕДЛАК УНИВЕРЗАЛ

- Како основен премаз и прајмер во едно, нуди добра заштита од корозија
- Може да се нанесе на голи површини како што се челик, цинк, алуминиум, како и на сите оригинални фабрички лакови
- Одлично прилепување
- Добро брусење - на мокро и суво
- Боја: сива
- Одговара на VOC директивите

ПРИПРЕМА ПОДЛОГА			
	 P220 - P280	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ
	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ

	Размер на мешање волуменско:	MOBIHEL 3:1 ПРЕДЛАК УНИВЕРЗАЛ MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700	3 дела 1 дел
	Размер на мешање тежинско:	MOBIHEL 3:1 ПРЕДЛАК УНИВЕРЗАЛ MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700	100 г 26 г
	Време на мешање 20°C:	2 ч	
	Работна вискозност: DIN 53211 Ф4 mm/20°C	28 - 32 сек.	
	Потребни пиштоли за фарбање:	1.6 - 1.8 мм 2 - 2.5 бар	

	Број на наноси:	1 слој	3 слоеви
	Дебелина на нанос:	40 мкм	120 мкм
	Испаривање:	10 - 15 min/20°C меѓу слоевите 15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора	
	Сушење при 20°C:	1,5 ч	4 - 5 ч
	Сушење при 60°C:	дебелина: 40 мкм 20 мин дебелина: 40 мкм	дебелина: 120 мкм 30 мин дебелина: 120 мкм
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	15 - 20 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см	
	Брусење суво:	P360 - P600	
	Брусење влажен:	P600 - P1200	
	Понатамошна припрема:	Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL	
	Рок на употреба:	2 години	

2004/42/II B(c) (540) 530

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **540 g/l**.

VOC овој производ

припремен за употреба е - **530 g/l**.

2К материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смееме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците моча да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)