

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL

- Este un grund filler ce ofera atat putere de umplere cat si o buna protectie anticoroziva.
- Poate fi aplicat atat pe metal gol, tabla, suprafete galvanizate sau aluminiu cat si pe primerele OEM
- Aderenta excelenta
- Slefuire uscata sau umeda usoara
- Culoare: Gri
- Produs conform cu Legea COV

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC
	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC

	Ratia de amestec in volum:	MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700	3 părți 1 parte
	Ratia de amestec in greutate:	MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700	100 g 26 g
	Durata de viata a amestecului la 20°C:	2 h	
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	28 - 32 s	
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar	
	Numar de straturi:	1 strat 3 straturi	
	Grosimea de film:	40 μm 120 μm	

	Timp de așteptare:	10 - 15 min/20°C între straturi 15 - 20 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor
	Timp de uscare la 20°C: Timp de uscare la 60°C:	1,5 h grosimea: 40 µm 20 min grosimea: 40 µm 4 - 5 h grosimea: 120 µm 30 min grosimea: 120 µm
	Timp de uscare (infraroșu cu unde scurte):	15 - 20 min Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	Șlefuire uscată:	P360 - P600
	Șlefuire umed:	P600 - P1200
	Tratamente aplicate în continuare:	Toate emailurile de acoperire din programul MOBIHEL
	Termen de valabilitate:	2 ani

2004/42/II B(c) (540) 530

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(c)) în starea în care este gata de aplicare este de **540 g/l** COV pt. acest produs gata de aplicare este **530 g/l**.

Materialele 2k reacționează la umiditate, trebuie avut grijă ca toate recipientele și sculele să fie perfect uscate. În timpul aplicării umiditatea din mediul ambiant să nu depășească 80%.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fișa tehnică

Închideți ambalajul de întăritor imediat după folosire deoarece întăritorul reacționează cu umiditatea atmosferică și acest lucru poate cauza defecte ale produsului. (întărirea în ambalaj, microgeluri, albirea suprafeței după aplicare).

Datele tehnice se pot modifica în funcție de diverse condiții.

Orice parte a acestor informații se poate modifica fără notificare prealabilă.

Informațiile au fost obținute și derivate după ani de experiență și în colaborare cu Departamentul de Cercetare și Dezvoltare împreună cu Departamentul Tehnic și sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Vă garantăm că dacă veți lucra conform cu informațiile tehnice și instrucțiunile de folosire rezultatul final al muncii dvs. nu va fi afectat de elemente neprevăzute.

Ultimele informații conținute în fișele tehnice înlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteți obține ultima versiune a fișelor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din țara dvs.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislației și reglementărilor naționale în ceea ce privește Protecția muncii și Managementul deșeurilor specifice.

2024-18 (01.08.2024)