

Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL PODKŁAD

- Jednoskładnikowy, łatwy w aplikacji i szybkoschnący podkład
- Bez chromianów
- Doskonałe właściwości antykorozyjne,
- Przyczepność na wszystkich rodzajach podłoży (blacha stalowa, stal ocynkowana i aluminium)
- Aplikacja za pomocą pistoletu natryskowego lub pędzla
- Dalsza obróbka: wszystkie lakiery nawierzchniowe MOBIHEL
- Kolor: oliwkowy, szary
- Zgodny z dyrektywą VOC

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL PODKŁAD MOBIHEL PODKŁAD ROZCIEŃCZALNIK	100 g 16 g
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 25 s MOBIHEL PODKŁAD ROZCIEŃCZALNIK (10 – 15%)	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar	
	Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	2-3 warstwy 25 - 30 μm	
	Aplikacja pędzlem:	5 - 10 %	

	Odparowanie:	5 - 10 min/20°C
	Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	2 h 20 min
	Dalsza obróbka:	MOBIHEL Podkłady 2K
	Okres trwałości:	2 lata

2004/42/II B(c) (780) 720

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (c)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **780 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **720 g/l**.

WYŁĄCZNIK DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewni wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)