




















Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL PRIMER

- Imprimación monocomponente de fácil aplicación y rápido secado
- Libre de cromatos
- Excelentes propiedades anticorrosivas
- Adhesión a todo tipo de superficies (chapa de acero, acero galvanizado y aluminio)
- Aplicación con pistola o brocha
- Recubrimiento con cualquier relleno MOBIHEL
- Color: Verde oliva , gris
- VOC compatible

			
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO	 P220 - P280	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO
	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO	 MOBIHEL LIMPIADOR ANTISILICÓNICO

	Proporción de mezcla en peso:	MOBIHEL PRIMER MOBIHEL PRIMER DILUYENTE	100 g 16 g
	Viscosidad (RFU): DIN 53211 Φ 4 mm/20°C	20 - 25 s MOBIHEL PRIMER DILUYENTE (10 - 15%)	
	Aplicación con pistola:	1,3 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar	
	numero de aplicaciones: Espesor de la película:	2-3 pasos 25 - 30 μ m	
	Aplicación con brocha:	5 - 10 %	
	Evaporación:	5 - 10 min/20°C	

	Secado a 20°C: Secado a 60°C:	2 h 20 min
	Tratamiento adicional:	Todos los rellenos 2K MOBIHEL
	Vida útil:	2 años

Valor límite UE VOC para este tipo de producto (categoría II B (c)) en el formulario, que está listo para aplicar es de **780 g/l**. VOC de este producto, preparado para su uso es **720 g/l**.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (01.08.2024)