


















Технічна інформація (08/24)

## MOBIHEL 1K ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ QDRY

- Однокомпонентний грунт-наповнювач
- Легко використовувати
- Швидко сохне : 30 хв / 20 С
- Адгезія до сталевій та алюмінієвій поверхні
- Оцинкована поверхня вимагає попередньої обробки MOBIHEL ПРАЙМЕР
- Підходить для подальшого фарбування будь-якими емалями MOBIHEL.
- Колір : сірий

	FE	ZN	AL
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	 P220 - P280	 MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ	 MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ
	 MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ	 MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ
		MOBIHEL ПРАЙМЕР	

	<b>Робоча щільність:</b> DIN 53211 Ф4 мм/20°C	22-26 сек. 40 - 60% MOBIHEL QDRY РОЗРІДЖУВАЧ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ ПО ВАЗІ
	<b>Розпилення:</b>	1,6-1,8 мм 2-2,5 бар
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	2 80 - 90 мкм
	<b>Витримка/випарювання між шарами:</b>	8 - 10 хв./20°C
	<b>Час сушіння при 20°C:</b>	30 хв
	<b>Сухе шліфування:</b>	P400 - P600

	<b>Мокре шліфування:</b>	P600 – P1200
	<b>Подальша обробка:</b>	Всі топові покриття системи MOBIHEL
	<b>Термін зберігання:</b>	12 місяців

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-4 (01.08.2024)