









Informazione Tecnica (08/24)

MOBIHEL ANTIROMBO

- Rivestimento monocomponente a base di gomme modificate
- Per la protezione di scocche e passaruota contro la scheggiatura da pietre
- Resistente a sale, umidità, olio e benzina.
- Sovraverniciatura possibile immediatamente dopo l'essiccazione
- Colore: grigio e nero
- VOC Conforme

PREPARAZIONE SUPPORTO	
	 MOBIHEL ANTISILICONE

	Tremante:	40x
	Applicazione con Aerografo:	3- 4 bar 2 - 3 strati
	Temperatura di applicazione:	min15°C
	Appassimento:	5 - 10 min/20°C
	Tempo di essiccazione a 20°C: Tempo di essiccazione a 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Stoccaggio:	2 anni

2004/42/II B(e) (840) 400

Il valore limite VOC per questo genere di prodotti in UE (categoria II B (e) pronti per l'applicazione è di **840 g/l**.
Il valore VOC di questo prodotto pronto all'applicazione è di **400 g/l**.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2024-4 (01.08.2024)

