









Техническая информация (08/24)

MOBIHEL АНТИГРАВИЙ

- Однокомпонентное покрытие на основе модифицированных каучуков
- Для защиты порогов и колесных арок от сколов
- Устойчив к соли, влаге, маслам и бензину.
- Перекрытие возможно сразу после высыхания
- Цвет: серый и черный
- Соответствует VOC требованиям

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	 MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

	Встряхивание:	40 раз
	Распыление:	3- 4 бар 2 - 3 слоя
	Рабочая температура:	мін15°C
	Выдержка/выпаривание:	5 - 10 мин. /20°C
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	60 - 90 мин 30 мин
	Срок хранения:	2 года

2004/42/II B(e) (840) 400.

В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет **840 г/л**.
ЛОС/VOC нашего материала составляет **400 г/л**.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-19 (01.08.2024)

