









Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL ŚRODEK DO OCHROMY KAROSERII

- Powłoka jednoskładnikowa na bazie modyfikowanych gum
- Do ochrony progów i nadkoli przed odpryskami kamienia
- Odporny na sól, wilgoć, olej i benzynę.
- Można stosować bezpośrednio po wysuszeniu podłoża.
- Kolor: szary i czarny
- Zgodny z dyrektywą VOC

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	
	 MOBIHEL ANTYSILIKONOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

	Drżenie:	40x
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	3- 4 bar 2 - 3 warstwa
	Temperatura aplikacji:	min15°C
	Odparowanie:	5 - 10 min/20°C
	Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Okres trwałości:	2 lata

2004/42/II B(e) (840) 400

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi **840 g/l**
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi **400 g/l**.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (01.08.2024)

