

Технічна інформація (08/24)

MOBIHEL АНТИГРАВІЙ

- Однокомпонентне покриття на основі модифікованих каучуків
- Для захисту порогів та колісних арок від сколів
- Стійкий до солі, вологості, мастил та бензину.
- Перекриття можливо одразу після висихання
- Колір : сірий і чорний
- Відповідає VOC вимогам

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ		
		MOBIHEL АНТИСИЛІКОНОВИЙ ЧИСТЯЧИЙ ЗАСІБ

	Струсування:	40 разів
	Розпилення:	3- 4 бар 2 - 3 шари
	Температура застосування:	мін15°C
	Витримка/випарювання між шарами:	5 - 10 хв./20°C
	Час сушіння при 20°C: Час сушіння при 60°C:	60 - 90 хв 30 хв
	Термін зберігання:	2 роки

2004/42/II B(e) (840) 400

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає **840** г/л. VOC нашого матеріалу складає **400** г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-24 (01.08.2024)

