







Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL INSONORIZANT

- Produs de acoperire si protectie monocomponent bazat pe cauciuc modificat chimic
- Se aplica pentru protectia pragurilor si a contururilor de aripa impotriva sablarii cu pietricele si nisip
- Rezistent la sare, umiditate, uleiuri si combustibil.
- Reacoperirea este posibila imediat dupa uscarea stratului anterior
- Culoare: Gri, si Negru
- Produs conform cu Legea COV

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	
	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC

	Zguduire:	
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	3- 4 bar 2 - 3 straturi
	Temperatura de aplicare:	min15°C
	Timp de asteptare:	5 - 10 min/20°C
	Timp de uscare la 20°C: Timp de uscare la 60°C:	60 - 90 min 30 min
	Termen de valabilitate:	2 ani

2004/42/II B(e) (840) 400

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(e))in starea in care este gata de aplicare este de **840 g/COV** pt. acest produs gata de aplicare este **400 g/l**.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (01.08.2024)

