

Technické informácie (08/24)

MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER

- Vysoko odolný, základný náter a predlak/plnič
- Veľmi vysoká vyplnivosť filmu (Hrúbka povlaku môže byť až 180 µm v 3 vrstvách)
- Dobrá vertikálna stabilita, plniace vlastnosti
- Ľahké brúsenie
- Vlastnosti hĺbkového sušenia umožňujú rýchle spracovanie a poskytujú vynikajúci povrch pre následné lakovanie
- Farba: Šedá, biela a čierna - možnosť miešania v miešacej jednotke
- Súhlasný s VOC

PRÍPRAVA PODKLADU	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO	 MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

POZNÁMKA:

MOBIHEL PASSIVATOR aplikujte namočenou handrou alebo aplikujte striekacou pištoľou. Predlak/plnič sa musí aplikovať do 7–10 minút (nie viac ako 15 minút).

	Zmiešavací pomer - podľa objemu:		MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700 MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100	4 diely 1 diel 10%
			MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K TUŽIDLO 750 W MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100	4 diely 1 diel 10%
	Zmiešavací pomer - podľa hmotnosti:		MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700 / 750 W MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100	100 g 15 g 7 g

	Doba spracovateľnosti zmesi pri 20°C:	2 h
	Viskozita (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	32 - 37 s
	Aplikácia striekacou pištoľou:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar
	Počet vrstiev: Hrúbka filmu:	1 vrstva 3 vrstvy 60 μm 180 μm
	Odvetrание:	10 - 15 min/20° medzi vrstvami 15 - 20 min./20°C pred schnutím v peci
	Doba schnutia pri 20°C: Doba schnutia pri 60°C:	1,5 h hrúbka: 60 μm 20 min hrúbka: 60 μm 4 - 5 h hrúbka: 180 μm 30 min hrúbka: 180 μm
	"Doba schnutia (infračervené krátkovlnné):	10 min 60 μm 15 min 120 μm 20 min 180 μm Vzdialenosť od objektu: 70 - 80 cm
	Brúsenie nasucho:	P360 - P600
	Brúsenie namokrý:	P600 - P1200
	Ďalšia úprava:	Všetky top laky z programu MOBIHEL
	Skladovateľnosť:	2 roky

2004/42/II B(c) (540) 530

Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

2K materiali reagirajo z vlago, zato moramo paziti, da so vse posode in pripomočki absolutno brez vode. Ne smemo delati pri relativni vlagi preko 80%

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - Pozrite kartu bezpečnostných údajov

Ihneď po použití tužidla zatvorte balenie, pretože produkt reaguje so vzdušnou vlhkosťou a môže spôsobiť chyby produktu.

Údaje sa môžu líšiť za rôznych podmienok.

Akákoľvek časť týchto informácií sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie boli odvodené z dlhoročných skúseností v spolupráci s vývojovými a technickými službami a sú vlastníctvom spoločnosti HELIOS Refinish.

Garantujeme, že kvalita práce vykonanej podľa našich pokynov prinesie výsledky, pričom vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť, ak boli použité nejaké iné výrobky alebo ak iné faktory ovplyvnili konečný vzhľad.

Najnovšia verzia TDS nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať od všeobecného distribútora vo Vašej krajine.

Používateľ tohto produktu by mal tento výrobok používať v súlade so zákonmi a predpismi o bezpečnosti pri práci a nakladaní s odpadom.

2024-21 (01.08.2024)

