
























Technikai információk (08/24)

MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER

- High-build, primer és filler,
- Nagyon vastag filmréteg (180 µm-ig 3 rétegben)
- Jó függőleges stabilitás, kitöltési tulajdonságok
- Könnyen csiszolható
- Jó száradási tulajdonság időmegtakarítást eredményez, gyors feldolgozhatóság során kiváló alapfelületet biztosítva a következő réteghez
- Szín: szürke, fehér és fekete - keverés lehetséges a keverőegységben
- VOC kompatibilis

	FE	ZN	AL
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 - P280	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC	 MOBIHEL ANTISZILIKONOS TISZTÍTÓSZER LOW VOC
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

	Keverési arány térfogat szerint:	 MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER MOBIHEL 2K EDZŐ 700 MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100  MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER MOBIHEL 2K EDZŐ 750W MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	4 rész 1 rész 10% 4 rész 1 rész 10%
	Keverési arány súly szerint:	MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER MOBIHEL 2K EDZŐ 700 / 750 W MOBIHEL 2K HÍGÍTÓ 2100	100 g 15 g 7 g
	Felhasználási idő 20°C-on:	2 h	

	Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ 4 mm/20°C	32 - 37 s
	Alkalmazás szórópisztollyal:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar
	Rétegek száma:	1 réteg 3 réteg
	Rétegvastagság:	60 μ m 180 μ m
	Rétegek:	10 - 15 min/20°C a rétegek között 15 - 20 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt
	Száradási idő 20°C-on:	1,5 h rétegvastagság: 60 μ m
	Száradási idő 60°C-on:	4 - 5 h rétegvastagság: 180 μ m 20 min 30 min rétegvastagság: 60 μ m rétegvastagság: 180 μ m
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	10 min 60 μ m 15 min 120 μ m 20 min 180 μ m Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	Száraz csiszolás:	P360 - P600
	Száraz csiszolás:	P600 - P1200
	További alkalmazás:	Az összes MOBIHEL programhoz tartozó fedőfesték
	Szavatossági idő:	2 év

2004/42/II B(c) (540) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék 540 g / l. Felhasználásra előkészített termék 530 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-12 (01.08.2024)