

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER

- Este un Grund filler de incarcare
- Poate fi incarcata foarte mult (pana la 180 µm in 3 straturi cu timp de aerare intre ele)
- Nu curge, are proprietati de umplere foarte bune
- Usor de slefuit
- Uscare foarte buna in profunzime permite prelucrarea usoara si obtinerea unei suprafete excelente, gata pentru vopsire.
- Culoare: Gri, alb si negru-este posibila amestecarea produsului pe unitatea de mixare
- Produs conform cu Legea COV

	FE	ZN	AL
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	 P220 - P280	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC
	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC	 MOBIHEL DETERGENT ANTISILICONIC
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

NOTĂ:

MOBIHEL PASSIVATOR poate fi aplicat cu o laveta moale sau cu pistolul de vopsit. Fillerul trebuie aplicat in timp 7-10 min (dar nu mai mult de 15 min).

	Ratia de amestec in volum:	 MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700 MOBIHEL 2K DILUANT 2100	4 părți 1 parte 10%
		 MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 750W MOBIHEL 2K DILUANT 2100	4 părți 1 parte 10%
	Ratia de amestec in greutate:	MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 2K ÎNTĂRITOR 700 / 750 W MOBIHEL 2K DILUANT 2100	100 g 15 g 7 g

	Durata de viata a amestecului la 20°C:	2 h
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	32 - 37 s
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar
	Numar de straturi:	1 strat 3 straturi
	Grosimea de film:	60 μm 180 μm
	Timp de asteptare:	10 - 15 min/20°C între straturi 15 - 20 min/ 20°C înainte de uscarea în cuptor
	Timp de uscare la 20°C: Timp de uscare la 60°C:	1,5 h grosimea: 60 μm 20 min grosimea: 60 μm 4 - 5 h grosimea: 180 μm 30 min grosimea: 180 μm
	Timp de uscare (infrarosu cu unde scurte):	10 min 60 μm 15 min 120 μm 20 min 180 μm Distanța până la obiect: 70 - 80 cm
	Șlefuire uscată:	P360 - P600
	Șlefuire umed:	P600 - P1200
	Tratamente aplicate în continuare:	Toate emailurile de acoprire din programul MOBIHEL
	Termen de valabilitate:	2 ani

2004/42/II B(c) (540) 530

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(c)) în starea în care este gata de aplicare este de **540 g/l** COV pt. acest produs gata de aplicare este **530 g/l**.

Materialele 2k reactioneaza la umiditate, trebuie avut grija ca toate recipientele si sculele sa fie perfect uscate. In timpul aplicarii umiditatea din mediul ambient sa nu depaseasca 80%

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Inchideti ambalajul de intaritor imediat dupa folosire deoarece intaritorul reactioneaza cu umiditatea atmosferica si acest lucru poate cauza defecte ale produsului.(intarirea in ambalaj, microgeluri, albirea suprafetei dupa aplicare.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produseleconform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-18 (01.08.2024)

