

Information technique (08/24)

MOBIHEL APPRÊT GARNISSANT 2K 4:1 HS BAS COV GRIS

- Haut pouvoir Apprêt très garnissant
- Construction du film excellente (jusqu'à 180 µm).
- Bonne stabilité verticale, propriétés de remplissage.
- Bonnes propriétés isolantes.
- Facile à poncer.
- Les propriétés de séchage en profondeur permettent un temps de traitement réduit et assurent une excellente surface pour les couches supérieures suivantes.
- Couleur: Blanche, grise et noire. Possibilité de mélanger sur l'unité de mélange.
- Conforme COV

	FE	ZN	AL
PRÉPARATION DES SUPPORTS	 P220 - P280	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE
	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

Note:

Vous pouvez l'appliquer soit par un chiffon trempé dans le PASIVATOR ou alors au pistolet. Il faut attendre entre 7 et 10 minutes (Pas plus de 15min !) avant d'appliquer le primaire

	Proportions de mélange en volume:		MOBIHEL APPRÊT GARNISSANT 2K 4:1 HS BAS COV GRIS MOBIHEL DURCISSEUR 700 2K MOBIHEL DILUANT 2100 2K	4 éléments 1 élément 10%
			MOBIHEL APPRÊT GARNISSANT 2K 4:1 HS BAS COV GRIS MOBIHEL DURCISSEUR 750W 2K MOBIHEL DILUANT 2100 2K	4 éléments 1 élément 10%

	Proportions de mélange en poids:	MOBIHEL APPRÊT GARNISSANT 2K 4:1 HS BAS COV GRIS MOBIHEL DURCISSEUR 700 / 750 W 2K MOBIHEL DILUANT 2100 2K	100 g 15 g 7 g
	Durée de vie du mélange à 20°C:	2 h	
	Viscosité: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	32 - 37 s	
	Application avec un pistolet:	1.6 - 1.8 mm 2 - 2.5 bar	
	Nombre de couches:	1 couche 3 couches	
	Epaisseur du film:	60 µm 180 µm	
	Séchage:	10 - 15 min/20°C entre les couches 15 - 20 min./20°C avant séchage en four	
	Temps de séchage à 20°C: Temps de séchage à 60°C:	1,5 h épaisseur: 60 µm 20 min épaisseur: 60 µm	4 - 5 h épaisseur: 180 µm 30 min épaisseur: 180 µm
	Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):	10 min 60 µm 15 min 120 µm 20 min 180 µm Distance de l'élément: 70 - 80 cm	
	Ponçage à sec:	P360 - P600	
	Ponçage à l'eau:	P600 - P1200	
	Traitement ultérieur:	Toutes les bases MOBIHEL	
	Durée de vie:	2 ans	

2004/42/II B(c) (540) 530

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **540 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **530 g/l**.

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)

