

Техничка информација (08/24)

## MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТPRIMER PLUS

- Како висококвалитетно акрилно полнење за делумно и целосна доработка на автомобили
- Висока содржина на цврсти материи
- Добри својства за полнење
- Добри изолациски својства
- Добра вертикална стабилност
- Добра отпорност на атмосферски влијанија и добра заштита од корозија
- Ако додадете 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE на филер, добиваме добра адхезија. Целата пластика може да се фарба, што се користи за репарација и за производството на автомобили
- Боја: бела, црна и сива
- Одговара на VOC директивите

| ПРИПРЕМА ПОДЛОГА | FE                                                                                                                            | ZN                                                                                                                            | AL                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  P220 - P280                               |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ |
|                  |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ |  P220 - P280                               |  P220 - P280                               |
|                  |                                                                                                                               |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ |  MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТЕЊЕ |

|                                                                                     |                                             |                                                                                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Размер на мешање волуменско:                | MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТPRIMER PLUS<br>MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 700 PLUS / 750 PLUS<br>MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100 | 4 дела<br>1 дел<br>10 - 15% |
|  | Размер на мешање тежинско:                  | MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТPRIMER PLUS<br>MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 700 PLUS / 750 PLUS<br>MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100 | 100 г<br>16 г<br>7 - 11 г   |
|  | Време на мешање 20°C:                       | 1 ч                                                                                                          |                             |
|  | Работна вискозност:<br>DIN 53211 Ф4 mm/20°C | 26 - 34 сек.                                                                                                 |                             |

|                                                                                     |                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | Потребни пиштоли за фарбање:                          | 1.6 - 1.8 мм<br>1.8 - 2 бар                                              |
|    | Број на наноси:<br>Дебелина на нанос:                 | 2-3 слоеви<br>120 - 180 мкм                                              |
|    | Испаривање:                                           | 8 - 10 min/20°C меѓу слоевите<br>15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора |
|    | Сушење при 20°C:<br>Сушење при 60°C:                  | 4 - 5 ч<br>30 мин                                                        |
|    | Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи): | 15 - 20 мин<br>Оддалеченост од објектот: 70 - 80 см                      |
|    | Брусење суво:                                         | P360 - P600                                                              |
|   | Брусење влажен:                                       | P600 - P1200                                                             |
|  | Понатамошна припрема:                                 | Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL                            |
|  | Рок на употреба:                                      | 2 години                                                                 |

2004/42/II B(b) (540) 530

EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (категорија II B (x)), кога е припремен за апликација **540 g/l**.

VOC овој производ

припремен за употреба е - **530 g/l**.

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смееме да аплицираме ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други производи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-13 (01.08.2024)