

Information technique (08/24)

MOBIHEL PRIMAIRE COMPACT PLUS HS 4:1

- Apprêt acrylique haute qualité pour les petites et grandes réparations
- Haute teneur en solides
- Bonnes propriétés garnissantes
- Bonnes propriétés isolantes
- Très bonne stabilité verticale
- Bonne résistance climatique et bonne protection contre la corrosion
- Ajouter 30% d'ADDITIF PLASTIC HELIOS REFINISH à l'apprêt donne une bonn adhésion sur tous les supports plastiques automobiles à peindre.
- Couleur : blanc, noir et gris
- Conforme COV

PRÉPARATION DES SUPPORTS	FE	ZN	AL
	 P220 - P280	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE
	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI- SILICONE	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE	 MOBIHEL NETTOYANT ANTI-SILICONE

	Proportions de mélange en volume:	MOBIHEL PRIMAIRE COMPACT PLUS HS 4:1 MOBIHEL 2K DURCISSEUR 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL DILUANT 2100 2K	4 éléments 1 élément 10 - 15%
	Proportions de mélange en poids:	MOBIHEL PRIMAIRE COMPACT PLUS HS 4:1 MOBIHEL 2K DURCISSEUR 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL DILUANT 2100 2K	100 g 16 g 7 - 11 g
	Durée de vie du mélange à 20°C:	1 h	
	Viscosité: DIN 53211 Φ4 mm/20°C	26 - 34 s	

	Application avec un pistolet:	1.6 - 1.8 mm 1.8 - 2 bar
	Nombre de couches: Epaisseur du film:	2-3 couches 120 - 180 µm
	Séchage:	8 - 10 min./20°C entre les couches 15 - 20 min./20°C avant séchage en four
	Temps de séchage à 20°C: Temps de séchage à 60°C:	4 - 5 h 30 min
	Temps de séchage (infra-rouge à ondes courtes):	15 - 20 min Distance de l'élément: 70 - 80 cm
	Ponçage à sec:	P360 - P600
	Ponçage à l'eau:	P600 - P1200
	Traitement ultérieur:	Toutes les bases MOBIHEL
	Durée de vie:	2 ans

2004/42/II B(b) (540) 530

Valeur limite EU COV pour ce type de produit (catégorie II B (x)) conformément à l'annexe. Pour ce produit est de **540 g/l** et pour le prêt à l'emploi de **530 g/l**.

Les produits bicomposants (2K) réagissent à l'humidité. Assurez-vous que les pots ainsi que le matériel soit absolument sec. Le produit s'applique avec une humidité relative intérieur maximum de 80%.

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL - Voir la fiche de sécurité

Fermez l'emballage du durcisseur immédiatement après utilisation, car le produit réagit avec l'humidité de l'air et peut provoquer des défauts dans le produit.

Les données peuvent varier dans diverses conditions.

Toute partie de ces informations peut changer à tout moment sans préavis.

Les informations sont tirées d'années d'expérience dans la collaboration entre les services de développement et les services techniques et sont la propriété d'HELIOS Refinish.

Nous garantissons que la qualité du travail effectué selon nos instructions donne des résultats tandis que nous déclinons toute responsabilité si d'autres produits ont été utilisés ou si d'autres facteurs ont influencé l'apparence finale.

La dernière version de TDS remplace toutes les versions précédentes. Vous pouvez obtenir la dernière version auprès de distributeur général de votre pays.

L'utilisateur de ce produit doit utiliser le produit conformément aux lois et réglementations en matière de sécurité au travail et de gestion des déchets.

2024-9 (01.08.2024)