

Informazione Tecnica (08/24)

MOBIHEL COLORANTI PER TRASPARENTI

- Per tonalità profonde e saturate
- Lucentezza intensa
- Aspetto brillante
- Confezione da 100 ml
- Colore: 7 diverse tonalità



	Applicazione con Aerografo:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	Numero di mani:	2 strati
	Spessore Film:	50 - 60 µm
	Appassimento:	10 - 15 min/20°C tra le mani 10 - 15 min/20°C prima di essiccazione forzata
	Tempo di essiccazione a 20°C:	16 h
	Tempo di essiccazione a 60°C:	30 min (temperatura del supporto)
	Essiccazione (IR onda corta):	8 - 12 min Distanza dall'oggetto: 70 - 80 cm
	Stoccaggio:	2 anni

I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte. Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Chiudere la confezione del catalizzatore immediatamente dopo l'uso, poiché il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e può causare difetti nel prodotto.

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2024-4 (02.08.2024)

