

Техническая информация (08/24)

MOBIHEL ДОБАВКА В ЛАК

- Для глубоких и насыщенных оттенков
- Интенсивный блеск
- Роскошный внешний вид
- Упаковка 100 мл
- Цвет: 7 разных оттенков

ТИП ПОДЛОЖКИ	
---------------------	--

	Распыление:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар
	Количество слоев:	2 слоя
	Толщина покрытия:	50 - 60 мкм
	Выдержка/выпаривание:	10 - 15 мин/20°C между слоями 10 - 15 мин/20°C перед сушкой в ОСК
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	16 ч 30 мин (температура на поверхности детали)
	Время сушки (ИК коротковолновая сушка):	8 - 12 мин Расстояние до детали: 70 - 80 см
	Срок хранения:	2 года

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-18 (02.08.2024)

