

Informacja techniczna (08/24)

MOBIHEL CC TINTERS

- Do głębokich i nasyconych odcieni
- Intensywny połysk
- Doskonały wygląd
- Opakowanie po 100 ml
- Kolor: 7 różnych odcieni



	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	2 warstwy 50 - 60 µm
	Odparowanie:	10 - 15 min/20°C między warstwami 10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini
	Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	16 h 30 min (temperatura obiektu)
	Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):	8 - 12 min Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	Okres trwałości:	2 lata

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2024-16 (02.08.2024)

