

Ficha técnica (08/24)

MOBIHEL CC TINTERS

- Para sombras profundas y saturadas
- Brillo intenso
- Apariencia brillante
- Embalaje de 100 ml
- Color: 7 tonos diferentes



	Aplicación con pistola:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	numero de aplicaciones:	2 pasos
	Espesor de la película:	50 - 60 µm
	Evaporación:	10 - 15 min/20°C entre capas 10 - 15 min/ 20°C antes del secado en el horno
	Secado a 20°C: Secado a 60°C:	16 h 30 min (temperatura del objeto)
	Tiempo de secado (infra-rojo de onda corta):	8 - 12 min Distancia al objeto: 70 - 80 cm
	Vida útil:	2 años

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relative páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

La fecha puede variar dependiendo de las condiciones.

Cualquier parte de esta información puede variar sin previo aviso.

La información se deriva de años de experiencia y en la colaboración del departamento técnico y desarrollo propiedad de Helios Refinish.

Garantizamos que la calidad del trabajo realizado de acuerdo con nuestras instrucciones arroja resultados, mientras que renunciamos a cualquier responsabilidad si se utilizaron otros productos o si otros factores influyeron en el resultado final.

La última versión de TDS reemplaza todas las versiones anteriores. Puede obtener la última versión en su distribuidor

El usuario de este producto debe de usarlo según las leyes y reglamentos de seguridad en el trabajo y gestión de residuos

2024-8 (02.08.2024)

