


Техническа информация (08/24)

MOBIHEL CC ТИНТЕРИ

- За дълбоки и наситени нюанси
- Интензивен гланц
- Блестящ външен вид
- Опаковка 100 мл.
- Цвят: 7 различни нюанса



	Нанасяне с пистолет:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар
	Брой ръце:	2 слоя
	Дебелина на покритието:	50 - 60 мкм
	Изчакване:	10 - 15 min/20°C Време за изчакване между сло-еве 10 - 15 min/20°C Време за изчакване преди сушене в камера
	Време за сушене при естествени условия 20°C:	16 ч
	Време за сушене при 60°C:	30 мин (температурата около детайла)
	С IR лампа:	8 - 12 мин Расстояние до заготовки: 70 - 80 см
	Срок на годност:	2 години

2K materials react with humidity; take care that all containers and tools are absolutely dry. While coating, the ambient relative humidity should not exceed 80%.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

2024-6 (02.08.2024)