

Технічна інформація (08/24)

MOBIHEL ДОБАВКИ У ЛАК СС TINTERS

- Для глибоких та насичених відтінків
- Інтенсивний блиск
- Розкішний зовнішній вигляд
- Упаковка 100 мл
- Колір : 7 різних відтінків



	Розпилення:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 повних шари 50 - 60 мкм
	Витримка/випарювання між шарами:	10 - 15 хв./20°C між шарами 10 - 15 хв./20°C перед сушінням у печі
	Час сушіння при 20°C: Час сушіння при 60°C:	16 год. 30 хв (t°C на об'єкті)
	Час сушіння (ІК короткохвильова сушка):	8 - 12 хв. Відстань до об'єкту: 70 - 80 см
	Термін зберігання:	2 роки

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки і Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish.

Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями дає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат.

Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можна безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його відповідно до законодавства і правил безпеки при використанні та утилізації відходів.

2024-22 (02.08.2024)