

Technikai információk (08/24)

## MOBIHEL CC TINTERS

- A mély és telített árnyalatokhoz
- Intenzív ragyogás
- Ragyogó megjelenés
- Csomagolás 100 ml
- Szín: 7 különböző árnyalat



	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	<b>Rétegek száma:</b> <b>Rétegvastagság:</b>	2 réteg 50 - 60 µm
	<b>Rétegek:</b>	10 - 15 min/20°C a rétegek között 10 - 15 min/20°C a kemencében történő szárítás előtt
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on:</b>	16 h 30 min (a tárgy hőmérséklete)
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	8 - 12 min Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	<b>Szavatossági idő:</b>	2 év

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia

2024-13 (02.08.2024)

