



Техническая информация (08/24)

MOBHEL 2K ДОБАВКА ДЛЯ МАТИРОВАНИЯ

- Средство применяется для матирования MOBHEL 2K акриловых автоэмалей (MIX, готовые цвета, бесцветный лак).

	Тщательное перемешивание:	Добавляется в размере до 100 % на полный объем автоэмали. С добавлением MOBHEL 2K добавки для матирования укрывистость эмали снижается, поэтому не рекомендуется матирование оттенков слабой укрывистости! Для одинаковой степени матового эффекта темные цвета требуют большего количества добавки для матирования по сравнению со светлыми цветами.
	Срок хранения:	1 год

Показатели блеска покрытия при различном весовом добавлении MOBHEL 2K добавки для матирования:

Смешивание по весу		Блеск (%)	
MOBHEL 2K автоэмаль акриловая	MOBHEL 2K Добавка для матирования	Блеск 20°	Блеск 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Кроме самого цвета степень блеска покрытия зависит от следующих показателей:

Показатель	степень блеска выш	степень блеска ниже
Интервал между отдельными слоями	менее продолжительный	более продолжительный
Толщина пленки	более толстая	менее толстая
Отвердитель	замедленный	быстрый
Разбавитель	замедленный	быстрый
Рабочая вязкость	высокая	низкая
Способ высыхания	ускоренная сушка в печи	естественная сушка

2K материалы реагируют на влагу, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работы относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.

Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish.

Гарантируем, что качество выполненной работы в соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие-либо другие факторы повлияли на конечный результат.

Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра.

Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами безопасности при использовании и утилизации отходов.

2024-17 (02.08.2024)

