

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL HYDRO BEZBOJNA BAZA

- Za djelomično lakiranje s MOBIHEL HYDRO podlogom s tehnikom ušpricavanja
- Pomaže u postizanju glatkog ujednačenog područja nanošenja raspršivanja u zoni koja se ušpricava, izbjegavajući tamne rubove oko popravljenog područja.
- sukladan VOC

	Aplikacija pištoljem za špricanje:	KORAK 1: MOBIHEL BEZBOJNA BAZA 1.2 - 1.3 mm 2 bar 1 × mokra obrada 5 – 10 µm
	Aplikacija pištoljem za špricanje:	KORAK 2: MOBIHEL HYDRO BASE 1.3 - 1.4 mm 2 - 2.5 bar 2 ×: 15–25 µm
	Odzračivanje:	10 - 15 min/20°C
	Daljnja obrada:	MOBIHEL 2K BEZBOJNI LAK
	Rok upotrebe:	2 godine

2004/42/II B(d) (420) 410

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (d)), koja je pripremljena za aplikaciju je **420 g/l**.
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je **410 g/l**.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (02.08.2024)